

ISO 9001

FORMOSA®

福爾摩沙

優固寶企業有限公司

NO.1 專業矽利康製造廠



產品經SGS(TAF)檢測符合ASTM、CNS檢驗標準

No.1 Silicone Manufacturer

矽利康
密封膠
產品系列
規格表



型號	920	510	MS808	MP	771	N381
品名	中性耐候密封膠 (建築級)	中性耐候密封膠 (無汙染)	變性多功能密封膠 (無汙染/可上漆)	中性密封膠 (通用型)	中性霧面密封膠	中性耐候密封膠 (木地板色)
適用範圍	<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/鏡面 ■鋁材/金屬表面 ■PC板 ■石材 ■室內/外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/鏡面 ■鋁材/金屬表面 ■泥磚/磁磚 ■石材 ■室內/外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■鋁材/金屬表面 ■石材/泥磚/磁磚 ■車體/車輛/船舶 ■室內/外使用 ■耐候/接著佳 	<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/鏡面 ■鋁材/金屬表面 ■室內/外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/室內建材 ■磁磚/金屬表面 ■木板材 ■室內地板 	<ul style="list-style-type: none"> ■石材/金屬/玻璃 ■鋁材/混凝土 ■陶瓷/木材/PC板 ■室內地板 ■室內/外使用
容量	300mL	鋁箔包600mL	鋁箔包600mL	300mL	300mL	300mL
標準顏色	透明·白色·米白 瓷白·灰色·岩灰 淺灰·深灰·古銅 黑色·粉紅·鐵灰 8195咖啡 霧面	白色 灰色 古銅 黑色 霧面	白色 灰色 古銅 黑色 霧面	半透明·白色 瓷白·淺灰 岩灰·深灰 古銅·黑色 霧面	白色 灰色 深灰 古銅 黑色 霧面	象牙·暗米 骨色·櫻桃 柚木·白橡木 橡木·淺原木 胡桃·深橡木 可可木 霧面
對照等級	791/2000/305	991/9000/355	日本	GM		
不沾手時間 (25°C, 50%相對濕度)	12分鐘	20分鐘	20分鐘	6分鐘	4~6分鐘	6分鐘
固化時間(天) (25°C, 50%相對濕度)	2~3	3~4	3~4	2~3	2	2~3
固化後 可承受溫度範圍	-30°C~150°C	-30°C~150°C	-10°C~120°C	-10°C~110°C	-10°C~100°C	-30°C~140°C
擠出率(g/min)	100	80	120	110	150	90
比重	1.35	1.3	1.42	1.37	1.379	1.029
硬度 (shore A)	21	14	18	24	29	15
抗拉 (kgf/cm ²)	19.4	15.1	14.7	15.3	12.28	16.8
延伸率 %	947	858	818	532	434.6	639
保存期 (25°C, 50%相對濕度)	12個月	12個月	12個月	12個月	10個月	12個月
檢驗項目	ASTM C920 CNS 8903 · CNS 8904 ASTM C1183 · ASTM C510 ASTM C793 · ASTM C1246 ASTM C661 · ASTM D412 ASTM C639 · ASTM C794 ASTM C719 · ASTM D2240 ASTM D624 · ASTM C679	ASTM C920 CNS 8903 · CNS 8904 ASTM C1183 · ASTM C510 ASTM C793 · ASTM C1246 ASTM C661 · ASTM D412 ASTM C639 · ASTM C794 ASTM C719 · ASTM D2240 ASTM D624 · ASTM C679	ASTM C510 · ASTM C639 ASTM C661 · ASTM C679 ASTM C793 · ASTM C794 ASTM C719 · ASTM C1183 ASTM C1246	CNS 8903 CNS 8904		CNS3555 CNS3553 CNS3559 CNS8903 CNS8904 ASTMD695

◎以上各類物性表之數據僅供參考，不建議用於產品規範。

◎矽利康每箱25支，歡迎建築師、營造廠、室內設計師及大量使用者洽詢業務部。

◆注意事項：1.不適用於材料表面溫度超過50°C、密不通風場所、結霜或潮濕表面、長期浸水環境、地平線接口、易遭磨損或物理破壞的地方。

2.施工密封膠須達厚度2mm以上。

3.為了使用上的安全，在操作前請仔細閱讀產品說明書及物質安全資料表，產品說明書及物質安全資料表可向當地代理商索取。

◆安全措施：1.請勿放置孩童觸及之處。

2.避免眼睛和皮膚接觸，如不慎引起皮膚過敏，請以肥皂和清水沖洗；若引起呼吸道過敏，立即至通風處；如不慎誤食，請盡速就醫。

型號	N381	5011/111藍	5080	GL	530	449
品名	中性耐候密封膠 (特殊色)	中性密封膠 (專業級)	矽酮類建築用密封材料	中性密封膠 (多功能型)	中性密封膠 (多功能型)	中性半霧面密封膠
適用範圍	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木材/PC板 ■ 室內地板 ■ 室內/外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 玻璃/室內建材 ■ 磁磚/鋁板 ■ 木板材 ■ 室內地板 ■ PC板 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 玻璃/室內建材 ■ 磁磚/鋁板 ■ 木板材 ■ 室內地板 ■ PC板 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 玻璃/鏡面 ■ 鋁材/金屬表面 ■ 木質地板 ■ PC板 ■ 室內/外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 玻璃/鏡面 ■ 鋁材/金屬表面 ■ 木質地板 ■ PC板 ■ 室內/外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 玻璃/浪板 ■ 木板材 ■ 室內地板 ■ 室內/外使用
容量	300mL	300mL	300mL	300mL	300mL	300mL
標準顏色	果綠·翠綠 墨綠·朱紅 淺磚紅·磚紅 原木·鐵灰 ★寶藍 ★橘色 ★金色	透明 白色 淺灰(G3)	透明 白色 米白 淺灰(G2) 深灰 咖啡(A5) 黑色	透明 *白色 *淺灰 *深灰 咖啡(A5) *黑色 *鐵灰 銀鋁	透明 *白色 *米白 *淺灰(G2) *咖啡(A5) 紅咖啡(A6) *黑色	透明 *白色 *淺灰 *咖啡 *黑色 銀鋁
對照等級		信越100%	100%			
不沾手時間 (25°C, 50%相對濕度)	6分鐘	6分鐘	6分鐘	4~6分鐘	4~6分鐘	3分鐘
固化時間(天) (25°C, 50%相對濕度)	2~3	2~3	2~3	2~3	2	2~3
固化後 可承受溫度範圍	-30°C~140°C	-30°C~130°C	-30°C~120°C	-20°C~100°C	-20°C~100°C	-10°C~100°C
擠出率(g/min)	90	102	90	90	110	105
比重	1.029	1.024	1.029	1	1	1.385
硬度 (shore A)	15	10	15	12	15	33
抗拉 (kgf/cm ²)	16.8	12.5	16.8	12.53	11	12.47
延伸率 %	639	561	639	483	487	387
保存期 (25°C, 50%相對濕度)	12個月	12個月	12個月	10個月	10個月	10個月
檢驗項目	CNS3555 CNS3553 CNS3559 CNS8903 CNS8904 ASTMD695	日本信越進口桶料 分裝	CNS 8903 CNS 8904 經SGS檢測, 符合 TVOC、TCLP 檢驗標準	CNS 8903 CNS 8904	CNS 8903 CNS 8904	

◎以上各類物性表之數據僅供參考，不建議用於產品規範。

◎矽利康每箱25支，歡迎建築師、營造廠、室內設計師及大量使用者洽詢業務部。

◆注意事項：1.不適用於材料表面溫度超過50°C、密不通風場所、結霜或潮濕表面、長期浸水環境、地平線接口、易遭磨損或物理破壞的地方。

2.施工密封膠須達厚度2mm以上。

3.為了使用上的安全，在操作前請仔細閱讀產品說明書及物質安全資料表，產品說明書及物質安全資料表可向當地代理商索取。

◆安全措施：1.請勿放置孩童觸及之處。

2.避免眼睛和皮膚接觸，如不慎引起皮膚過敏，請以肥皂和清水沖洗；若引起呼吸道過敏，立即至通風處；如不慎誤食，請盡速就醫。

矽利康
密封膠
產品系列
規格表



型號	919 / 083		707	Clear Fix	NF888	781	782
品名	中性防霉密封膠		醇型密封膠 (鏡面無殘影)	玻璃櫃專用密封膠 (超透明)	防火填縫劑 (耐溫1200°C)	酸性耐熱密封膠 (耐溫300°C)	中性耐高溫密封膠 (耐溫250°C)
適用範圍	<ul style="list-style-type: none"> ■衛浴設施 ■廚具設施 ■醫療設備 ■冷藏櫃/組合屋 ■室內/外使用 <p>※施作密封膠前，建議進行測試底材黏附力及相容性，以達最佳使用效果。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/玻璃鏡 ■烤漆玻璃 ■鋁材/金屬表面 ■PC板 ■室內/外使用 <p>◎不汙染腐蝕水銀/烤漆 ◎固化後鏡面無殘影</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃展示櫃 <p>◎可呈現櫥櫃高透明無接痕狀態</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■防火設備 ■使用於加熱器、高溫烤箱、開放火源之地方 <p>※不適用於位移及接著使用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■工業烤爐 ■加熱冷卻設施 ■汽車暖氣管 	<ul style="list-style-type: none"> ■防火玻璃 ■加熱冷卻設施 ■高溫通風設施 ■金屬表面 <p>※垂流/不垂流</p>
容量	300mL		300mL	300mL	300mL	300mL	300mL
標準顏色	透明 白色 象牙(W20) 象牙(W30)	米白 米黃 米綠 淺灰	透明	超高透明	黑色	紅色	紅色 灰色
對照等級	一年防霉		醇型7000				
不沾手時間 (25°C, 50%相對濕度)	4~6分鐘		6分鐘	5~6分鐘	5分鐘	4分鐘	5~10分鐘
固化時間(天) (25°C, 50%相對濕度)	3~4		3	3	2~3	2	3~4
固化後 可承受溫度範圍	-20°C~110°C		-20°C~120°C	-20°C~120°C	0°C~1200°C	-30°C~316°C	-10°C~250°C
擠出率(g/min)	110		78	31	-	50	30
比重	1		1.03	1.071	-	1.05	1.2
硬度 (shore A)	18		20	42	-	28	30
抗拉 (kgf/cm ²)	12.85		13.8	28.06	-	21.4	23.8
延伸率 %	601		554	249.2	-	410	445
保存期 (25°C, 50%相對濕度)	12個月		12個月	8個月	8個月	12個月	12個月
檢驗項目	CNS 8903 CNS 8904 ASTM G21						

◎以上各類物性表之數據僅供參考，不建議用於產品規範。

◎矽利康每箱25支，歡迎建築師、營造廠、室內設計師及大量使用者洽詢業務部。

◆注意事項：1.不適用於材料表面溫度超過50°C、密不通風場所、結霜或潮濕表面、長期浸水環境、地平線接口、易遭磨損或物理破壞的地方。

2.施工密封膠須達厚度2mm以上。

3.為了使用上的安全，在操作前請仔細閱讀產品說明書及物質安全資料表，產品說明書及物質安全資料表可向當地代理商索取。

◆安全措施：1.請勿放置孩童觸及之處。

2.避免眼睛和皮膚接觸，如不慎引起皮膚過敏，請以肥皂和清水沖洗；若引起呼吸道過敏，立即至通風處；如不慎誤食，請盡速就醫。

酸性矽利康



A204：適用水族箱/玻璃牆(德國WACKER A120同等級)，100%矽利康。
A2000：適用牆縫/鋁框玻璃/室內外填補防水使用。
A555：適用室內/外。

※如施作於寬150cmX高60cmX深60cm以上大型水族箱，需加強接縫構造施作前須進行結構安全測試再施工。

型號	容量	透明	白色	淺灰G2	銀鋁	黑咖A5	黑色
A204	300mL	●					●
A2000	280mL	●	●	●	●		●
A555	250mL	●	●	●	●	●	●

※每箱25支入

水性矽利康



乾燥後可上漆

限室內使用，適用於小木屋、牆壁、混泥土、木材、線板門縫之需填縫處。施工24小時後可上漆，48小時內避免接觸到水。

※水性透明於乾燥前為白色，硬化後為透明。

型號	容量	透明	半透	白色	百合白	淺原木	深原木	咖啡
L527	300mL	●		●	●	●	●	●
LS527	170mL	●		●				
L520	280mL		●	●	●	●		

※L527 / L520 每箱25支入，LS527每箱24支入

遮蔽膠帶



菊水和紙膠帶

15mm x 18M (80捲/盒，10盒/箱)

18mm x 18M (70捲/盒，10盒/箱)



3M遮蔽膠帶

15mm x 18M (80捲/盒，10盒/箱)

18mm x 18M (70捲/盒，10盒/箱)

PU膠

百分百 PU膠(可上漆)

適用於汽車玻璃、車廂、輕隔間

型號	顏色	規格	包裝
renz 11	黑色	300mL 罐裝	24支/箱
renz 30	黑色	300mL 罐裝	24支/箱
renz 42	白色	600mL 鋁箔包	20支/箱
Lejell 211	白色	600mL 鋁箔包	20支/箱
Lejell 241	白色	600mL 鋁箔包	20支/箱



AB膠



型號	規格	包裝
T3049	4小時 / 1kg	12組 / 箱
T3045	5分鐘 / 1kg	12組 / 箱
T3046	5分鐘 / 4kg	4組 / 箱

矽利康刮刀

吊卡裝，12卡/盒，12盒/箱



專業型



一般型

噴漆包裝：6罐/盒，8盒/箱

以下色標僅供參考，如需實際噴漆色版請向業務索取

LUSH噴漆



101 紅	102 白	105 綠	106 淺灰	108 黃	109 黑	109A 平光黑
115 橘紅	123 金	124 銀	125 電鍍銀	126 孔雀藍	128 透明	139 特藍
142 偉士白	144 紫羅蘭	176 彩綠	177 澄黃	213 紅丹	218 耐熱銀	219 耐熱黑

百分百噴漆



101 紅	102 白	103 鮮藍	104 深灰	105 綠	106 淺灰	107 土耳其綠
108 黃	109 黑	109A 平光黑	110 紫羅蘭	111 水藍	112 金黃	113 粉紅
114 太平洋綠	115 橘紅	116 寶藍	117 檸檬黃	118 馬達色	119 捲門色	120 棕
121 平光軍綠	123 金	124 銀	125 電鍍銀	126 孔雀藍	127 杏黃	128 透明
129 乳白	130 咖啡	131 冰箱綠	132 天藍	133 朱紅	134 嫩綠	135 汽車白
136 象牙	137 翠綠	138 米黃	139 紅丹	140 米白	142 平光鐵灰	8195 平光咖啡

PU發泡劑



槍型PU發泡劑專用槍

規格	型號	包裝
百分百 PU發泡劑 750mL	PUBH750	12罐/箱
百分百 PU發泡劑 500mL	PUBH500	
LUSH PU發泡劑 750mL	PUB750	
LUSH PU發泡劑 500mL	PUB500	
LUSH 槍型PU發泡劑 750mL	PUG750	
PU發泡清洗劑 500mL	PUA300	

矽利康槍



6019



214H / 214A



手動鋁箔包膠槍

大尖嘴



型號	規格	包裝
6019	六角-大陸	36支/箱
214H/A	六角-台製	24支/箱
	手動鋁箔包膠槍	1支/盒
	大尖嘴	

流動膠



HS534
100%矽利康
具流動性可自平
具優異的耐候性與防水性
顏色：紅色

電動矽膠槍 Cordless Caulking Gun



ECG10 $\phi 50$ 10.5 oz. 310ml 215 mm



ECG14 $\phi 50$ 20 oz. 600ml 335 mm

- *最大推力300公斤。
- *專利可離合式滾珠螺桿設計，效率較其他電動矽膠槍高出兩倍以上。
- *工具搭載控制電路版，避免馬達超負荷工作損壞。
- *電池搭載保護電路板，避免過充、過放及短路。
- *不滴膠功能，放開扳機後自動退後。
- *工具輕量化施工方便，降低使用者工作疲勞。
- *使用鋰電池，自動放電率低、無記憶性，確保長效使用。
- *雙調速裝置，能隨時依施工狀況調整出膠量。
- *LED輔助燈源，在光源不足時仍可快速完成工作。

產品經SGS(TAF)檢測符合ASTM、CNS檢驗標準



優固寶企業有限公司

33068 桃園市桃園區建國東路19號

No.19 Chien Kuo East Road, Taoyuan District

Taoyuan City, Taiwan

電話：03-363-7755 傳真：03-218-1811

經銷商