



ISO9001

高萑企業股份有限公司

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD.

矽利康專業製造廠




DIY Perfect Repair Expert
DIY全方位修繕專家

SILICONE SEALANT PRO MANUFACTURER



THE BEST CHOICE

密封膠
產品系列
規格表

					
型號	N400	GP	N381	N381	N381
品名	中性耐候密封膠 (建築等級/霧面)	中性耐候密封膠 (萬用型)	中性耐候密封膠 (一般色)	中性耐候密封膠 (候殊色)	中性耐候密封膠 (木地板色)
適用範圍	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 玻璃/鏡面/石材 ■ 鋁材/金屬表面 ■ 室內外使用 ■ 塑鋁板/PC板 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用
	100%矽利康		100%矽利康	100%矽利康	100%矽利康
容量	300mL	300mL	300mL	300mL	300mL
標準顏色	透明(亮面) 白色·瓷白 灰色·淺灰 岩灰·深灰 古銅·黑色·鐵灰 象牙W40·百合白 粉紅 霧面	半透明 白色·瓷白 淺灰·岩灰 深灰·古銅 黑色 霧面	透明·白色 米白·淺灰 深灰·咖啡 黑色·銀色	果綠·翠綠 墨綠·朱紅 淺磚紅·磚紅 鐵灰·原木 寶藍·橘色·金色	象牙W30·暗米 骨色·櫻桃 柚木·白橡木 橡木·淺原木 胡桃·可可木 深橡木 霧面
不沾手時間 (25°C, 50%相對濕度)	10分鐘	6分鐘	6分鐘	6分鐘	6分鐘
固化時間(天) (25°C, 50%相對濕度)	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3
固化後 可承受溫度範圍	-30°C~140°C	-10°C~110°C	-30°C~140°C	-30°C~140°C	-30°C~140°C
擠出率(g/min)	100	110	90	90	90
比重	1.33	1.37	1.029	1.029	1.350
硬度(shore A)	16	24	15	15	17
抗拉(kgf/cm ²)	15	15.3	16.8	16.8	12.11
延伸率(%)	689	532	639	639	694
保存期限 (25°C, 50%相對濕度)	12個月	12個月	12個月	12個月	12個月
備註	N400=791 CNS8903 CNS8904	GP=GM CNS8903 CNS8904	CNS8903 CNS8904 CNS3553 CNS3555 CNS3559 ASTMD695	CNS8903 CNS8904 CNS3553 CNS3555 CNS3559 ASTMD695	CNS8903 CNS8904 CNS3553 CNS3555 CNS3559 ASTMD695

◎以上各類物性表之數據僅供參考，不建議用於產品規範。

◎矽利康每箱25支，歡迎建築師、營造廠、室內設計師及大量使用者洽詢業務部。

- ◆注意事項：1.不適用於材料表面溫度超過50°C、密不通風場所、結霜或潮濕表面、長期浸水環境、地平線接口、易遭磨損或物理破壞的地方。
2.施工密封膠須達厚度2mm以上。
3.為了使用上的安全，在操作前請仔細閱讀產品說明書及物質安全資料表，產品說明書及物質安全資料表可向當地代理商索取。

- ◆安全措施：1.請勿放置孩童觸及之處。
2.避免眼睛和皮膚接觸，如不慎引起皮膚過敏，請以肥皂和清水沖洗；若引起呼吸道過敏，立即至通風處；如不慎誤食，請盡速就醫。

密封膠 產品系列 規格表



型號	N111 (藍瓶)	N111 (綠瓶)	NA222	N029	N188
品名	中性密封膠	中性密封膠	中性密封膠	中性密封膠	中性密封膠
適用範圍	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用 <p>100%矽利康</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用
容量	300mL	300mL	300mL	300mL	300mL
標準顏色	透明 白色 淺灰 紅咖啡 黑色	透明 白色 淺灰 黑色	透明 白色 淺灰 咖啡 紅咖啡 黑色 銀色	透明 咖啡 銀色 白色 米白 乳白 淺灰 深灰 鐵灰 黑色	透明 銀色 白色 淺灰 咖啡 黑色
不沾手時間 (25°C, 50%相對濕度)	6分鐘	5分鐘	4~5分鐘	4~5分鐘	4~5分鐘
固化時間(天) (25°C, 50%相對濕度)	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3
固化後 可承受溫度範圍	-30°C~150°C	-20°C~120°C	-20°C~120°C	-20°C~120°C	-20°C~120°C
擠出率(g/min)	102	96	110	110 135	110 135
比重	1.024	1.0	1.01	1.01 1.37	1.01 1.37
硬度(shore A)	10	9	15	15 30	15 30
抗拉(kgf/cm ²)	12.5	8.9	11.0	11.0 14.5	11.0 14.5
延伸率(%)	561	516	487	487 461	487 461
保存期限 (25°C, 50%相對濕度)	12個月	12個月	12個月	12個月	12個月
備註	原料來自日本				

◎以上各類物性表之數據僅供參考，不建議用於產品規範。

◎矽利康每箱25支，歡迎建築師、營造廠、室內設計師及大量使用者洽詢業務部。

- ◆注意事項：1.不適用於材料表面溫度超過50°C、密不通風場所、結霜或潮濕表面、長期浸水環境、地平線接口、易遭磨損或物理破壞的地方。
2.施工密封膠須達厚度2mm以上。
3.為了使用上的安全，在操作前請仔細閱讀產品說明書及物質安全資料表，產品說明書及物質安全資料表可向當地代理商索取。

- ◆安全措施：1.請勿放置孩童觸及之處。
2.避免眼睛和皮膚接觸，如不慎引起皮膚過敏，請以肥皂和清水沖洗；若引起呼吸道過敏，立即至通風處；如不慎誤食，請盡速就醫。



型號	G581		N2828		N193		N192		N281	
密封膠 產品系列 規格表										
品名	中性密封膠		中性密封膠		中性密封膠		中性密封膠		中性密封膠	
適用範圍	■ 石材/金屬/玻璃 ■ 鋁材/混凝土 ■ 陶瓷/木板/PC板 ■ 室內外使用		■ 玻璃/鋁材 ■ 金屬/水泥 ■ 陶瓷/木板		■ 玻璃/鋁材 ■ 金屬/水泥 ■ 陶瓷/木板		■ 玻璃/鋁材 ■ 金屬/水泥 ■ 陶瓷/木板		■ 玻璃/鋁材 ■ 金屬/水泥 ■ 陶瓷/木板	
容量	260mL		300mL		300mL		280mL		280mL	
標準顏色	透明 銀色 咖啡 黑色	白色 淺灰	透明 銀色	白色 淺灰 咖啡 黑色	透明 銀色	白色 淺灰 咖啡 黑色	透明 銀色	白色 淺灰 咖啡 黑色	透明 銀色	白色 淺灰 咖啡 黑色
不沾手時間 (25°C, 50%相對濕度)	4~5分鐘		2~3分鐘		3~4分鐘		3~4分鐘		2~3分鐘	
固化時間(天) (25°C, 50%相對濕度)	2~3		3~4		2~3		2~3		3~4	
固化後 可承受溫度範圍	-20°C~120°C		-10°C~110°C		-10°C~110°C		-10°C~110°C		-10°C~110°C	
擠出率(g/min)	110	135	120	135	120	135	120	135	120	135
比重	1.01	1.37	0.99	1.37	0.99	1.37	0.99	1.37	0.99	1.37
硬度(shore A)	15	30	10	30	10	30	10	30	10	30
抗拉(kgf/cm ²)	11.0	14.5	10.2	14.5	10.2	14.5	10.2	14.5	10.2	14.5
延伸率(%)	487	461	578	461	578	461	578	461	578	461
保存期限 (25°C, 50%相對濕度)	12個月		12個月		12個月		12個月		12個月	
備註										

◎以上各類物性表之數據僅供參考，不建議用於產品規範。

◎矽利康每箱25支，歡迎建築師、營造廠、室內設計師及大量使用者洽詢業務部。

- ◆注意事項：1.不適用於材料表面溫度超過50°C、密不通風場所、結霜或潮濕表面、長期浸水環境、地平線接口、易遭磨損或物理破壞的地方。
2.施工密封膠須達厚度2mm以上。
3.為了使用上的安全，在操作前請仔細閱讀產品說明書及物質安全資料表，產品說明書及物質安全資料表可向當地代理商索取。

◆安全措施：1.請勿放置孩童觸及之處。

2.避免眼睛和皮膚接觸，如不慎引起皮膚過敏，請以肥皂和清水沖洗；若引起呼吸道過敏，立即至通風處；如不慎誤食，請盡速就醫。

密封膠
產品系列
規格表



型號	N191		772		707	NH781	782
品名	中性密封膠		中性密封膠		醇型密封膠 (鏡面無殘影)	酸性耐熱密封膠 (耐溫300°C)	中性耐高溫密封膠 (耐溫250°C)
適用範圍	<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/鋁材 ■金屬/水泥 ■陶瓷/木板 		<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/室內建材 ■磁磚/金屬表面 ■木板材 ■室內地板 		<ul style="list-style-type: none"> ■玻璃/玻璃鏡 ■烤漆玻璃 ■鋁材/金屬表面 ■室內外使用 	<ul style="list-style-type: none"> ■工業烤爐 ■加熱冷卻設施 ■汽車暖氣管 	<ul style="list-style-type: none"> ■防火玻璃 ■加熱冷卻設施 ■高溫通風設備 ■金屬表面
					※不污染腐蝕水銀/烤漆 ※固化後鏡面無殘影		※垂流/不垂流
容量	300mL		300mL		300mL	300mL	300mL
標準顏色	透明	白色 淺灰 黑色	白色 灰色 深灰 古銅 黑色 霧面		透明	紅色	紅色 灰色
不沾手時間 (25°C, 50%相對濕度)	2~3分鐘		4~6分鐘		6分鐘	4分鐘	5~10分鐘
固化時間(天) (25°C, 50%相對濕度)	3~4		2		3	2	3~4
固化後 可承受溫度範圍	-10°C~110°C		-10°C~110°C		-30°C~130°C	-30°C~316°C	-60°C~250°C
擠出率(g/min)	120	135	150		78	50	30
比重	0.99	1.37	1.379		1.03	1.05	1.2
硬度(shore A)	10	30	29		20	28	30
抗拉(kgf/cm ²)	10.2	14.5	12.28		13.8	21.4	23.8
延伸率(%)	578	461	343.6		554	410	445
保存期限 (25°C, 50%相對濕度)	12個月		10個月		10個月	12個月	12個月
備註			772=NP		CNS8903 CNS8904 原料來自德國		

◎以上各類物性表之數據僅供參考，不建議用於產品規範。

◎矽利康每箱25支，歡迎建築師、營造廠、室內設計師及大量使用者洽詢業務部。

- ◆注意事項：1.不適用於材料表面溫度超過50°C、密不通風場所、結霜或潮濕表面、長期浸水環境、地平線接口、易遭磨損或物理破壞的地方。
2.施工密封膠須達厚度2mm以上。
3.為了使用上的安全，在操作前請仔細閱讀產品說明書及物質安全資料表，產品說明書及物質安全資料表可向當地代理商索取。

◆安全措施：1.請勿放置孩童觸及之處。

2.避免眼睛和皮膚接觸，如不慎引起皮膚過敏，請以肥皂和清水沖洗；若引起呼吸道過敏，立即至通風處；如不慎誤食，請盡速就醫。



中性長效型防霉矽利康



M083 M073 919 T3031(透) T3032(白)

適用於：

浴室、磁磚、浴缸、洗手盆、廚房組合屋、冷藏櫃等..室內外使用。

◎M083、919通過ASTM-G21防霉測試

型號	容量	備註	透明	白色	象牙 W20	象牙 W30	淺灰	米白	米黃	米綠
M083	300mL	25支/箱	●	●	●		●	●	●	●
M073	280mL	25支/箱	●	●	●					
919	300mL	25支/箱	●	●	●	●				
T3031	85g	12卡/盒	●							
T3032	85g	12卡/盒		●						

酸性矽利康



A2000 A555

A2000：適用於牆縫/鋁窗玻璃/室內外填縫防水使用。

A555：適用於室內外。

※如施作於寬150cm*高60cm*深60cm以上之大型水族箱需加強接縫結構，施作前須進行結構安全測試再施工。

型號	容量	備註	透明	白色	淺灰	銀色	A5咖啡	黑
A2000	280mL	25支/箱	●	●	●	●		●
A555	250mL	25支/箱	●	●	●	●	●	●

水性矽利康



L527 LS527 L520

乾燥後可上漆

適用於小木屋、牆壁、混凝土、木材、線板、門縫等填縫

使用後48小時內避免接觸到水

※水性透明於乾燥前為白色，硬化後為透明。

型號	容量	備註	透明	半透	白色	百合白	淺原木	深原木	咖啡
L527	300mL	25支/箱	●		●	●	●	●	●
LS527	170mL	24支/箱	●		●				
L520	280mL	25支/箱		●	●	●	●		

耐熱 · 抗火矽利康



781：酸性耐熱密封膠 (100%矽利康)
耐熱最高溫度：長時間250°C；短時間300°C
應用於耐高溫材料之使用，如烤爐、瓦斯管、加熱冷卻系統
電子業、汽車業等

782：中性耐高溫密封膠
耐溫最高溫度：250°C
應用於耐高溫材料之使用，如烤爐、瓦斯管、加熱冷卻系統
電子業、汽車業等

NF888：防火填縫劑
硬化後可耐溫至1200°C
用途：加熱器、烤爐及開放火源之地方的接合填縫
※請於硬化後48小時以上方可慢慢加熱使用
硬化時間48~96小時，視天氣而定
不耐水，不可用於戶外，不適於位移及接著使用

T4141：酸性耐熱矽利康
耐熱最高溫度：長時間316°C
用途：暖氣管/汽車/反應爐/火爐/電子器具產品零件/烤箱等
需耐高溫場所設備

流動型(自平)密封膠



HS534

100%矽利康
具流動性(可自平)
具優異的耐候性與防水性

容量：300ml
顏色：紅色
備註：25支/箱

型號	容量	備註	紅	灰	黑
781	300mL	25支/箱	●		
782	300mL	25支/箱	●	●	
888	300mL	12支/箱			●
T4141	85g	12卡/盒	●		

桶裝大包裝



中性/水性/酸性矽利康
50加侖鐵桶
180~300公斤

支裝產品使用量

※支裝產品使用量：每支可施工之參考長度 (單位：M)

寬度 mm 深度 mm	3	4	5	6	8	10	15	20
3	32	24	19	16	12	9	6	4
4	24	18	14	12	9	7	4	3
5	19	14	11	9	7	5	3	2
6	16	12	9	8	6	4	3	2
8	12	9	7	6	4	3	2	1
10	9	7	5	4	3	2	1	1
15	6	4	3	3	2	1	1	0.9



中性矽利康
5加侖塑膠桶
18~30公斤



水性矽利康
5加侖塑膠桶
25~30公斤




酸性矽利康
5加侖塑膠桶
18~30公斤

遮蔽膠帶



菊水和紙膠帶

15mm x 18M (80捲/盒，10盒/箱)
18mm x 18M (70捲/盒，10盒/箱)



T3701 矽利康遮蔽膠帶
18mm x 18M
吊卡裝，1捲/卡



3M遮蔽膠帶

15mm x 18M (80捲/盒，10盒/箱)
18mm x 18M (70捲/盒，10盒/箱)

止洩帶



CKS止洩帶-橘色

13mm x 0.1mm x 15M
(10捲/盒，100盒/箱)

CKS止洩帶-藍色

12mm x 0.075mm x 10M
(12捲/盒，100盒/箱)

A.B膠



使用於陶瓷、玻璃、金屬、塑膠、木板...等強力接著

型號	主劑	硬化劑	合計	固化
T3045	1kg	1kg	2kg	5分鐘
T3046	4kg	4kg	8kg	5分鐘
T3047	1kg	1kg	2kg	30分鐘
T3049	1kg	1kg	2kg	4小時

◎T3049用途：消防配管、通用型、填縫等修補接著

熱熔膠 半透明



NO.FH-125

Ø11.2mm x 30cm，25kg/箱

NO.FH-126

Ø7.2mm x 30cm，25kg/箱

主成分	固成分	軟化點	延伸度	拉伸強度
EVA系統合成樹脂 (E.V Copolymer)	100%	85°C	750%	25kg/cm2

融熔黏度	使用溫度	固化時間	開放時間	儲存期限
18000cps/160°C 14500cps/170°C 10750cps/180°C	170°C 至 180°C	8~10秒	15~30秒	2年以上

DIY系列



T3021 皮革黏著劑
皮革/合成皮製品、金屬、木材、厚紙、布、塑膠等接著修補

型號	容量	包裝	單價
T3021	30ml	12卡/盒	100/卡



T3041 超強AB接著劑
金屬、塑膠、瓷器、陶瓷、木材、玻璃器皿接著修補

型號	容量	包裝	單價
T3041	15g	12卡/盒	60/卡



T3101 建築萬用膠
磁磚黏著、室內裝潢材料接著
家庭用品懸掛使用
多功能、免用鐵釘

型號	容量	包裝	單價
T3101	85ml	12卡/盒	100/卡



T3261 皮鞋專用接著劑
皮鞋/皮製沙發/皮包
皮質手工藝等皮製品接著使用


型號	容量	包裝	單價
T3261	30ml	12卡/盒	100/卡

矽利康槍



手動鋁箔包膠槍

大尖嘴



316B



6019



214A
(不滴膠)

型號	規格	備註
6019	六角-大陸製	36支/箱
316B	六角-台製	24支/箱
214A	六角-台製(不滴膠)	24支/箱
	手動鋁箔包膠槍	1支/盒
	大尖嘴	

電動矽膠槍 Cordless Caulking Gun



ECG10 $\varnothing 1.3$
10.5 oz. 310ml
215 mm



ECG14 $\varnothing 1.56$
20 oz. 600ml
335 mm

刮刀



專業型



一般型

矽利康刮刀
吊卡裝
12卡/盒，12盒/箱



刮片補充包
混合 (8入/包)
中 (8入/包)
小 (8入/包)

25包/盒



PU發泡劑



PUBH750 PUBH500 PUB750 PUB500 PUG750 PUA300
 百分百 樹牌 槍型 發泡槍清洗劑



槍型PU發泡劑專用槍

型號	規格	備註
PUBH750	百分百 PU發泡劑750mL	12罐/箱
PUBH500	百分百 PU發泡劑500mL	
PUB750	LUSH PU發泡劑750mL	
PUB500	LUSH PU發泡劑500mL	
PUG750	LUSH 槍型PU發泡劑750mL	
PUA300	PU發泡清洗劑500mL	

聚胺脂PU膠



#211

#241

#11

#30

百分百 聚胺脂PU膠(可上漆)
 適用於汽車玻璃、車廂、輕隔間、頂棚、合板

型號	型號	規格	備註
renz 11	黑色	300mL 罐裝	24支/箱
renz 30	黑色	300mL 罐裝	24支/箱
renz 42	白色	600mL 鋁箔包	20支/箱
Lejell 211	白色	600mL 鋁箔包	20支/箱
Lejell 241	白色	600mL 鋁箔包	20支/箱

※ 211 為慢乾型

金屬保護油



百分百 金屬保護油 T3342
 420mL
 24罐/箱

介面劑(底塗)



介面劑
 淨重：0.8kg
 12罐/箱

LUSH噴漆

噴漆包裝：6罐/盒，8盒/箱
以下色標僅供參考，如需實際噴漆色版請向業務索取



4718383 010122	4718383 010221	4718383 010528	4718383 010627	4718383 010825	4718383 010948	4718383 010955
101 紅	102 白	105 綠	106 淺灰	108 黃	109 黑	109A 平光黑
4718383 011525	4718383 012324	4718383 012423	4718383 012522	4718383 012621	4718383 012828	4718383 013925
115 橘紅	123 金	124 銀	125 電鍍銀	126 孔雀藍	128 透明	139 特藍
4718383 014229	4718383 014427	4718383 017626	4718383 017725	4718383 021326	4718383 021821	4718383 021920
142 偉士白	144 紫羅蘭	176 彩綠	177 澄黃	213 紅丹	218 耐熱銀	219 耐熱黑

百分百噴漆

噴漆包裝：6罐/盒，8盒/箱
以下色標僅供參考，如需實際噴漆色版請向業務索取



4718383 010108	4718383 010207	4718383 010306	4718383 010405	4718383 010504	4718383 010603	4718383 010702
101 紅	102 白	103 鮮藍	104 深灰	105 綠	106 淺灰	107 土耳其綠
4718383 010801	4718383 010900	4718383 010917	4718383 011106	4718383 011105	4718383 011204	4718383 011303
108 黃	109 黑	109A 平光黑	110 紫羅蘭	111 水藍	112 金黃	113 粉紅
4718383 011402	4718383 011501	4718383 011600	4718383 011709	4718383 011808	4718383 011907	4718383 012003
114 太平洋綠	115 橘紅	116 寶藍	117 檸檬黃	118 馬達色	119 捲門色	120 棕
4718383 012102	4718383 012302	4718383 012409	4718383 012508	4718383 012607	4718383 012706	4718383 012805
121 平光軍綠	123 金	124 銀	125 電鍍銀	126 孔雀藍	127 杏黃	128 透明
4718383 012904	4718383 013000	4718383 013109	4718383 013208	4718383 013307	4718383 013406	4718383 013505
129 乳白	130 咖啡	131 冰箱綠	132 天藍	133 朱紅	134 嫩綠	135 汽車白
4718383 013604	4718383 013703	4718383 013802	4718383 013901	4718383 014007	4718383 014205	4718383 819503
136 象牙	137 翠綠	138 米黃	139 紅丹	140 米白	142 平光鐵灰	8195 平光咖啡





高菘企業股份有限公司
HI-CHANG INDUSTRIAL CO.,LTD.

桃園市桃園區建國東路19號

電話：03-218-3456

傳真：03-218-1800

www.hicahng.com.tw